



Предприятие-изготовитель: ОАО "Саратовский НПЗ"

Российская Федерация, 410022, г. Саратов, ул. Брянская, дом 1
e-mail: sar-npz-office@rosneft.ru; телефон (8452) 473-065, факс: (8452) 473-138



Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2008 № RU228346Q-U срок действия до 08.07.2015 г.
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU ИФ30.К00146
срок действия до 26.10.2015 г.



ПАСПОРТ № 5384

Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 60/90

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных дорог»
(Решение Комиссии Таможенного союза от 18.11.2011 № 827)
ГОСТ 22245-90 с изменением 1
ОКП 02 5612

Партия № 5384
Куб окисления № 7
Масса НЕТТО: 149,2 тонн
Уровень наполнения: 7500 мм

Декларация о соответствии № TC RU Д-RU.A178.B.19496 срок действия до 18.03.2018 г.
Сертификат соответствия: РОСС RU.АЯ02.Н43010 срок действия до 03.06.2016 г.
Сертификат соответствия: SRDS OC-01. С 00755 срок действия до 14.03.2017 г.

Дата изготовления: 31.08.2015
Дата отбора пробы: 31.08.2015
Дата проведения испытаний: 31.08.2015

Испытания проведены в Отделе технического контроля-Центральной заводской лаборатории
Протокол испытаний № 2990 от 31.08.2015

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25°C при 0°C	ГОСТ 11501	61 - 90 не менее 20	75 22
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 11506	не ниже 47	50
3	Растяжимость, см: при 25°C при 0°C	ГОСТ 11505	не менее 55 не менее 3,5	77 3,5
4	Температура хрупкости, °C	ГОСТ 11507	не выше -15	-19
5	Температура вспышки, °C	ГОСТ 4333	не ниже 230	308
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °C	ГОСТ 18180 ГОСТ 11506 с доп. по п.3.3 ГОСТ 22245	не более 5	4
7	Сцепление битума с эталонным мрамором	ГОСТ 11508	Выдерживает по образцу № 2	Выдерживает по образцу № 2
8	Индекс пенетрации	ГОСТ 22245 прилож. 2	От -1,0 до +1,0	-0,2

Заключение о соответствии продукта требованиям НД: соответствует
- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»
- ГОСТ 22245-90 с изменением 1

Дополнительная информация:

- транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510
- гарантийный срок хранения 1 год с даты изготовления



Диспетчер ПО _____ Поляков Д.А.
(доверенность № 22/28 от 06.02.2015 г.)
Дата, время выдачи паспорта: 31.08.2015 09:50

