

**EAC**

Добровольная



сертификация

Предприятие-изготовитель:  
 Акционерное общество "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"  
 Российская Федерация, 446009, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Астраханская, 1,  
 e-mail: [sekr@snpz.rosneft.ru](mailto:sekr@snpz.rosneft.ru), т/ф. 8(8464) 98-81-10  
 Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № RU228738Q-U



РОСНЕФТЬ

ПАСПОРТ № 803

Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 60/90  
 по ГОСТ 22245-90 с изменением 1

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»

Партия № 803  
 Резервуар № 21

ГОСТ 22245-90 с изменением 1  
 ОКП 02 5612 0112

Масса НЕТТО: 370 т  
 Дата изготовления: 10.11.15

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ96.Н07961. Срок действия по 17.03.2017  
 Декларация о соответствии ТС № RU Д - RU. АГ78.В.19350 Дата регистрации 12.03.2015  
 по 12.03.2018

Дата отбора проб: 10.11.15  
 Дата проведения испытания: 10.11.15

Паспорт безопасности РПБ № 05766586.02.26095. Срок действия до 24.08.2016

№	Наименование показателя	Методы испытаний	Норма по ГОСТ 22245	Фактическое значение *
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25°C при 0°C	ГОСТ 11501	61-90 не менее 20	<u>82</u> <u>82</u>
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 11506	не ниже 47	<u>51</u>
3	Растяжимость, см при 25°C при 0°C	ГОСТ 11505	не менее 55 не менее 3,5	<u>71</u> <u>3,8</u>
4	Температура хрупкости, °C	ГОСТ 11507	не выше -15	<u>-18</u>
5	Температура вспышки, °C	ГОСТ 4333	не ниже 230	<u>278</u>
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °C	ГОСТ 18180, ГОСТ 11506	не более 5	<u>5,0</u>
7	Индекс пенетрации	По приложению 2 ГОСТ 22245	от -1,0 до +1,0	<u>+0,3</u>

\* По результатам испытательного центра нефти и нефтепродуктов. Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 22 ИТ 78. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 сентября 2014 г.

**Заключение о соответствии:** битум нефтяной дорожный вязкий соответствует  
 - Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»  
 - ГОСТ 22245-90 с изменением 1

**Дополнительная информация:**

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510.
- гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

**СТАНДАРТНЫЙ**

И. о. Главного технолога  
 (Доверенность № 249 от 12.05.2015)  
 Дата выдачи паспорта

10.11.15  
 подпись  
 С.С. Федотов

